




2008000425Z



(2008)国认监认字(043)号



检测
CNAS L0698

检 验 报 告

No: 201111883

送检单位名称: 东莞市隆安胶粘剂有限公司

产品名称型号: 防火胶水 25kg/桶

检 验 类 别: 型式检验 (安全性能)

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心


检 验 报 告

No: 201111883


共 4 页 第 1 页

产品名称	防火胶水	型号规格	25kg/桶
委托单位	东莞市隆安胶粘剂有限公司	商 标	隆安宝
生产单位	东莞市隆安胶粘剂有限公司	检验类别	型式检验（安全性能）
送检单位	东莞市隆安胶粘剂有限公司	抽样基数	1000kg
抽样单位	国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心	抽样日期	2011. 07. 19
抽样地点	公司成品仓库	到样日期	2011. 08. 23
检验地点	本中心	检验日期	2011. 09. 15 ~ 2011. 09. 20
样品数量	10kg	样品编号	201114547
检验依据	GB 8624-2006 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能（B级）		
检 验 结 论	经检验，该制品燃烧性能符合B级的规定要求，附加分级符合s1, d0, t1级的规定要求。 按GB 8624-2006判定，该制品燃烧性能达到B-s1, d0, t1级。（以下空白）  (检验专用章) 检验专用章 签发日期: 2011 年 9 月 23 日		
备注	本报告分级结果在该制品采用本报告所述的安装条件下有效。		

批准:



审核:



编制:



国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

No: 201111883

共 4 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	检 验 方 法	技术指标		检 验 结 果	结 论
1	燃烧增长速率指数 (<i>F/IGRA</i>), W/s	GB/T 20284-2006	B	≤ 120	24	合格
2	600s内总热释放量 (<i>THR</i> _{600s}), MJ	GB/T 20284-2006		≤ 7.5	1.8	
3	火焰横向蔓延长度 (<i>LFS</i>), m	GB/T 20284-2006		< 试样边缘	符合要求	
4	燃烧长度 (<i>F_s</i>), mm	GB/T 8626-2007		≤ 150	30	
5	烟气生成速率指数 (<i>SMOGRA</i>), m ² /s ²	GB/T 20284-2006	s1	≤ 30	0	合格
6	600s内总产烟量 (<i>TSP</i> _{600s}), m ²	GB/T 20284-2006		≤ 50	25	
7	燃烧滴落物/微粒	GB/T 20284-2006	d0	600s内无燃烧 滴落物 / 微粒	符合要求	合格
8	过滤纸是否被引燃	GB/T 8626-2007		过滤纸未被引燃	符合要求	
9	产烟毒性, 级	GB/T 20285-2006	t1	达到ZA ₃	ZA ₂	合格
	以	下		空	白	
备注						

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 201111883

共 4 页 第 3 页

生产单位	东莞市隆安胶粘剂有限公司		
通信地址	广东省东莞市塘厦镇128工业区长埔建材市场K栋		
邮政编码	523710		
联系电话	0769-87882202	传 真	0769-87915700
产品说明: 该制品由树脂、添加剂和阻燃剂构成。(以上信息由送检单位提供) GB/T 20285-2006试样按标准制取, GB/T 8626-2007试样是将该制品单面涂刷在厚度为6mm的硅酸钙板表面(涂覆量为$190\text{g}/\text{m}^2$, 厚度为0.5mm)而制成。 GB/T 20284-2006试样安装说明: 1. 将该制品单面涂刷在厚度为6mm的硅酸钙板表面(涂覆量为$190\text{g}/\text{m}^2$, 厚度为0.5mm), 硅酸钙板紧贴背板。 2. 试样背板为厚12mm、密度$900\text{kg}/\text{m}^3$的硅酸钙板。 3. 试样受火面为涂胶面。(以下空白)			
备注	本试验结果只与制品试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。		


国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

№: 201111883

共 4 页 第 4 页

GB/T 20284-2006试样照片



试验前的长翼



试验前的短翼



试验后的长翼



试验后的短翼